



acustekpro

SOLUÇÕES TÉCNICAS DE ISOLAMENTO

velum cnc-b

Tecido Acústico



www.acustekpro.com

Aveiro 234 580 195 » Lisboa 210 155 113 » Porto 220 138
Fax 234 580 197 » e-mail geral@acustekpro.com

**acustekpro**

SOLUÇÕES TÉCNICAS DE ISOLAMENTO

O que é Velum cnc-b?

Descritivo: Tecido. Descriptif: Tissu. Description: Fabric.

Composição : 100% PES. Composition : 100% PES. Composition : 100% PES.

	Unidade Unité Unit	Método Méthode Method	Resultados Spécifications Results
Largura Largeur Length	cm		152 ± 2
Peso do tecido Masse du tissu Textile weight	g/m ²		380 ± 5%
Comprimentos dos rolos Longueurs des rouleaux Lengths of the rolls	mL		50 / 80
Resistência ao rasgar Résistance de rupture Breaking strength	Kgf	CMS 12915 L 3233	14,9
Borboto Pilling Pilling	Grau Degré Grade	ISO/DIS-12945-2	5
Solidez ao lavar Solidité des couleurs au lavage Colour fastness to wash		UNE-EN ISO 105-C03	4/5
Solidez da cor à luz Tenue à la lumière Colour Fastness	Min.	UNE-EN ISO 105-B02	4/5
Resistência à abrasão Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	Volta Tour Turn	BS 5690 800g (12kPa)	> 40.000
Solidez à fricção Solidité au frottement Resistance to rubbing	Grau Degré Grade	UNE EN ISO 105-X12	Seco 4/5 Húmido 4/5 À sec 4/5 Au mouillé 4/5 Dry 4/5 Wet 4/5

Nota: Os resultados dos testes acima descritos estão de acordo com o padrão de controlo de qualidade da nossa empresa e são efectuados com amostras aleatórias do produto. Remarque: Les résultats des essais décrits ci-dessus sont conformes des normes de contrôle de qualité de notre entreprise et sont effectuées sur des échantillons aléatoires du produit. Note: The tests' results described above are in accordance with our company's standard quality control and are conducted on random samples.

De lote para lote podem existir variações de cor dentro dos limites toleráveis.
Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.
Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

(+351) 234 580 195
www.acustekpro.com

